

D-1100

부틸 실란트



DAEHEUNG CHEMICAL

D-1100 은 부틸 고무를 주성분으로 한 1 액형 실링제로서 건축용으로는 지붕, 몰탈 구조물의 충전, 기타 자동차, 전동차, 컨테이너 박스, 닥트, 선박의 방수, 방진용으로 사용 될 수 있다.

1. 용도

- 방수, 방진이 필요한 곳
- 각종 금속, 목재 등 기밀, 수밀성이 필요한 곳

2. 성능

- 상온경화 1 액형 제품으로 사용이 간편합니다.
- 목재, 금속, 콘크리트, 석재 등 대부분의 소재에 대한 부착성 우수합니다.
- 기밀성 및 수밀성이 우수합니다.
- 내후성이 우수하며 장기간 유연성을 유지합니다.
- 금속에 대한 부식성이 없습니다..

3. 물리적 성질

물성	내용
주성분	부틸 고무
경화 조건	용제 건조형
색상	회색, 흑색
비중	1.40~1.50
점도	소프트 페이스트
고형분	72~82%(105±5℃,3hr)
시공 온도 범위	4~50℃
저장안정성	원형 상태로 6개월 (온도 23℃, 상대습도 50% 이하 보관)

4. 사용방법

- 조인트부위 청소 및 건조
접착에 방해가 될 수 있는 기름, 먼지, 연마 잔여물 등을 완전히 제거하여 수분 및 기름기가 없도록 하십시오. (청소, 용제 세척, SANDING, 건조 등의 방법 사용)
- 카트리지를 장착
SEALANT GUN에 카트리지를 장착하고 노즐의 각도를 45°도로 하여 적당한 크기로 절단하십시오
- 시공작업
시공 부위에 주의하여 시공하십시오.
가장자리 및 교차되는 부위부터 시공하시면 더욱 효과적입니다

필요에 따라 마스킹 테이프를 사용하시고, 18kg의 PAIL CAN 제품을 사용할 때는 SEALANT GUN에 기포가 들어가지 않도록 특히 주의하십시오

5. 취급 주의사항 및 보관 방법

- 운송 및 보관 시 직사광선을 피하고 습기가 적은 건냉암소(5~25℃이하)에 보관하여 주십시오.
- 환기가 잘되는 곳에서 작업하고 장기간 증기를 흡입하지 마십시오.
- 제품의 보관 및 보관 관리는 열원이나 화기로부터 멀리하여 주십시오.
- 장기간 또는 반복적인 피부 접촉은 자극을 일으킬 수 있습니다.
- 눈에 들어갔을 때, 즉시 물로 씻고 전문의와 상담 하십시오.
- 본 제품은 해당용도 이외의 사용을 금하며 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.
- 취급 및 보관 부주의로 품질이 저하된 제품은 당사에서 책임지지 않습니다.
- 구체적인 사항은 MSDS 자료를 참조하여 주십시오.

6. 포장단위

- 280ml Cartridge
- 18kg CAN

Please contact us for further information or see Material Safety Data Sheet (MSDS) for this product.

DAEHEUNG CHEMICAL CO., LTD.

경기도 평택시 산단로 64번길 68 대흥화학공업(주)

Telephone 02-554-8211, 031-663-5251

Facsimile 02-554-8215, 031-664-3361

Website www.dhcbond.com



DAEHEUNG CHEMICAL